

VIA.SID

Solvant de dégraissage à séchage très rapide



Maintenance automobile



Industries



Imprimeries



www.sid.be
S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeko)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.fm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65



VIA.SID Solvant de dégraissage à séchage très rapide

VIA.SID est un fluide de dégraissage sans composé halogéné, sans aromatique, ni benzène. Il est pratiquement inodore, ce qui contribue à diminuer les inconvénients d'utilisation dans des ambiances confinées. Notre produit possède un bon pouvoir solvant et une vitesse d'évaporation très rapide.

Il est un excellent solvant des huiles et des graisses minérales et végétales, des huiles silicones, des esters et de certaines encres liquides.

VIA.SID peut être utilisé en bains à ultrasons avec une régulation de la température à 30°C au maximum.

Il est compatible avec tous les métaux, avec les peintures parfaitement réticulées et avec la plupart des matières plastiques et élastomères non sensibles aux solvants organiques.

MODE D'UTILISATION :

S'utilise toujours à froid (max 30°C) au pinceau, à la brosse, au chiffon, par aspersion, en ultrasons, en immersion...

DOMAINES D'UTILISATION :

Maintenance industrielle, ateliers de montage, ateliers d'assemblage, imprimeries, aéronautique, traitement de surface, construction et maintenance automobile, orfèvrerie.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Hydrocarbures isoparaffiniques.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- État physique	: Liquide
- Couleur	: Incolore
- Odeur	: Légère
- Masse volumique	: 750 kg/m ³
- Point éclair en vase clos	: 50°C
- Température d'auto-inflammation	: > 230°C
- Coefficient d'évaporation (DEE = 1)	: 26
- Indice KB	: 35
- Tension superficielle à 20°C	: 23,6 dynes/cm

STOCKAGE :

En emballage d'origine, à l'abri de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur, des rayons solaires et des intempéries.

RECOMMANDATIONS

- Manipuler à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur.
- Ne pas fumer.
- Éviter le contact direct avec l'épiderme et les projections oculaires.
- Éviter l'inhalation des vapeurs.
- Ne pas appliquer sur des corps chauds ou incandescents.
- Ne pas utiliser sur des peintures mal réticulées.
- En raison de la diversité des peintures, des plastiques et des élastomères, on effectuera un essai préalable avant toute utilisation sur ce type de matériaux.

ETIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Donnée de Sécurité.

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr & www.sid.be

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX SA-NV - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tobize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St REMELDE (Tobeko)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

