



AMORCE PAB NG

Startmiddel voor betonpompen

- **Tijdbesparing:** vermindert het aantal handelingen en verlengt de levensduur van de apparatuur
- **Effectief:** voorkomt verstoppingen en vermindert wrijving
- **Duurzaam:** geen CMR-classificatie en volgens CLP slechts irriterend
- **Praktisch:** vergemakkelijkt het injecteren van beton, ongeacht de lengte



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ CARTON 20 POTS 250G
- ✓ POT 250G



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





AMORCE PAB NG



Startmiddel voor betonpompen

- Tijdbesparing: vermindert het aantal handelingen en verlengt de levensduur van de apparatuur
- Effectief: voorkomt verstoppingen en vermindert wrijving
- Duurzaam: geen CMR-classificatie en volgens CLP slechts irriterend
- Praktisch: vergemakkelijkt het injecteren van beton, ongeacht de lengte

AMORCE PAB NG is een additief in poedervorm dat niet stofvormt.

Het is een uitstekend alternatief voor de traditionele cementslurry

voor het smeren van flexibele en starre leidingen vóór het verpompen

van beton. Het verlaagt de betondruk in de pompen en leidingen,

waardoor het verpompen ongeacht de lengte wordt vergemakkelijkt,

en voorkomt de vorming van verstoppingen en het blokkeren van de

pompen door de wrijving te verminderen.

Het zorgt ervoor dat het pompen van beton probleemloos van start kan

gaan. Het verkort de voorbereidingstijd: 5 minuten volstaan, tegenover

een half uur voor een cementslurry.

Het werk van de pompbediener wordt vergemakkelijkt, aangezien een

dosis van 250 g in 25 L water volstaat, terwijl voor de traditionele

slurrie 50 kg cement met 100 kg zand nodig is.

AMORCE PAB NG moet worden gebruikt met de volgende apparatuur:

pompen met een reinigingskoker in de T-buis of in de slang,

rotorpompen, renovatiepompen, mortelmachines,

...

AMORCE PAB NG bevat geen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor

beton, zoals chloride of alkalische logen. Het is compatibel met de

materialen die gangbaar zijn in de bouw.

Voordelen: snelle verwerking, vermindert het onderhoud en verlengt

de levensduur van de pompen dankzij het smerend vermogen.

Gebruiksaanwijzing

Dosering: meng 250 g/400 ml AMORCE PAB NG door 20 liter water. Sluit de verpakking na gebruik altijd goed af. De hoeveelheid te bereiden mengsel is afhankelijk van de installatie. Strooi het bindmiddel onder krachtig roeren gedurende minstens één minuut in het water. Laat het 15 minuten zwellen en roer vervolgens opnieuw. Giet voldoende product in de trechter van de pomp voordat u het beton gaat verpompen. De voorbereiding kan de dag ervoor worden uitgevoerd. Na het verpompen van de slurry wordt aanbevolen om een legruimte te laten voordat het beton wordt verpompt. Laat de pomp leeglopen (2-3 zuigerslagen of 2-3 omwentelingen van de rotor). Maatbeker: 400 ml komt overeen met 250 g AMORCE PAB NG. **OPMERKING:** Als er een vloer of muur wordt gestort, moet de sliboplossing worden opgevangen en weggegooid. Bij het leggen van tegels mag deze op de vloer blijven liggen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Bouw en openbare werken: betonpomp met zuiger of rotor, mortelmachine

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Minerale vulstoffen en synthetische bindmiddelen.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk en kleur: grof, geelachtig poeder Schijnbare

dichtheid: ongeveer 0,60 kg/l Werkelijke dichtheid:

2,04 kg/l

pH in een 1,5%-oplossing: 11

AANBEVELINGEN

Het smeeresultaat hangt af van de kwaliteit van de verspreiding; houd u strikt aan

de minimale meng- en rusttijd. Het product is hygroscopisch: sluit de verpakking na gebruik altijd goed af om klontervorming te voorkomen.

OPSLAG

Uit de buurt van water en vocht houden. Bewaren in de originele verpakking bij een

temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

