AMORCE PAB NG

Additif d'amorçage pour pompes à béton

- **Gain de temps : réduit les manipulations et prolonge la vie des équipements**
- **Efficace : supprime la formation des bouchons et réduit les frottements**
- **Responsable : sans classement CMR et seulement irritant selon le CLP**
- **Pratique : facilite l'injection du béton quelle que soit la longueur**









Conditionnements au catalogue :

✓ CARTON 20 POTS 250G

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Lecointe - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

AMORCE PAB NG

Additif d'amorçage pour pompes à béton

- **Gain de temps** : réduit les manipulations et prolonge la vie des équipements
- **Efficace** : supprime la formation des bouchons et réduit les frottements
- **Responsable** : sans classement CMR et seulement irritant selon le CLP
- **Pratique :** facilite l'injection du béton quelle que soit la longueur

AMORCE PAB NG est un additif en poudre non pulvérulente. Il remplace avantageusement la barbotine traditionnelle pour la lubrification des tuyaux flexibles et rigides avant pompage du béton. Il réduit la pression du béton dans les pompes et tuyaux facilitant ainsi l'injection quelle que soit la longueur et évite la formation des bouchons et les blocages des pompes en agissant par diminution des frottements.

Il permet le démarrage sans problèmes du pompage des bétons. Il réduit le temps de préparation : 5 minutes suffisent contre 1/2h pour une barbotine ciment.

Le travail du conducteur de la pompe est facilité car une dose de 250 g dans 25 L d'eau peut suffire contre 50 kg de ciment additionné de 100 kg de sable pour la barbotine traditionnelle.

AMORCE PAB NG est à utiliser avec les matériels suivants : pompes avec cheminée de nettoyage située dans le tuyau en T ou dans la trompe, pompes à rotor, pompes de rénovation, machines à mortier, ...

AMORCE PAB NG ne contient pas de substances pouvant nuire au béton telles que le chlorure ou les lessives alcalines. Il est compatible avec les matériaux couramment utilisés en BTP.

Ses avantages : rapidité de mise en œuvre, réduit la maintenance et augmente la durée de vie des pompes grâce à son pouvoir lubrifiant.

Mode d'utilisation

Dosage : pour 20 L d'eau disperser 250g/400ml d'AMORCE PAB NG.
Toujours bien refermer l'emballage après utilisation.
La quantité de mélange à préparer est en fonction de l'installation.
Disperser en pluie, sous agitation vigoureuse, l'amorce dans l'eau pendant au moins une minute. Laisser gonfler pendant 15min, puis agiter à nouveau.
Verser dans la trémie de la pompe suffisamment de produit avant de pomper le béton. La préparation peut être réaliser la veille.
Après le passage de la barbotine il est recommandé de laisser un vide avant le passage du béton. Lancer la pompe à vide (2-3 coups de piston ou 2-3 tours de rotor).
Gobelet doseur : 400 ml correspond à 250 g d'AMORCE PAB NG
NOTA : Si un plancher ou un mur est coulé la barbotine doit être récupérée et jetée. Pour un dallage elle peut être laissée sur le sol.

Données Techniques

Domaines d'utilisation
Bâtiment et travaux publics : pompe à béton à piston ou à rotor, machine à mortier

Principaux éléments de composition
Charges minérales et liants syntéthique.

Propriétés physico-chimiques typiques
Aspect et couleur : poudre grossière jaunâtre
Masse volumique apparente : environ 0,60 kg/l
Masse volumique réelle : 2,04 kg/l
pH en solution 1,5% : 11

Recommandations
De la qualité de la dispersion dépend le résultat de lubrification, bien respecter le temps minimum de mélange et de repos. Le produit est hydroscopique : toujours bien refermer l'emballage après utilisation pour limiter le phénomène de mottage.

Stockage
Tenir à l'écart de l'eau et de l'humidité. Conserver dans son emballage d'origine entre 5°C et 35°C.

Etiquetage
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

SID

V 25 08 26