



AQUAROVA

Koude afdeklaag zonder aqua-actieve solventen voor de onmiddellijke herstellingen aan het wegdek

- **Zeer gemakkelijk aan te brengen en droogt vrijwel onmiddellijk !**
- **Manueel en koud te gebruiken, bij nat weer en alle seizoenen.**
- **Bestand tegen slijtage, zwaar verkeer en slechte weersomstandigheden.**
- **Zonder petroleumhoudende solventen of VOS.**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ EMMER 25 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





AQUAROVA



Koude afdeklaag zonder aqua-actieve solventen voor de onmiddellijke herstellingen aan het wegdek

- Zeer gemakkelijk aan te brengen en droogt vrijwel onmiddellijk !
- Manueel en koud te gebruiken, bij nat weer en alle seizoenen.
- Bestand tegen slijtage, zwaar verkeer en slechte weersomstandigheden.
- Zonder petroleumhoudende solventen of VOS.

AQUAROVA is een koude afdeklaag van zeer hoge kwaliteit diehard wordt bij contact met water. Het product is dus bedoeld voor dringende herstellingen aan wegen, fabriekshallen, parkings, leverings-, opslag en parkeerruimtes, trottoirs, fietspaden, wegen en snelwegen.

AQUAROVA bestaat enkel uit niet ingedeelde stoffen, kalksteenaggregaten en gekalibreerd zand. Het bevat geen petroleumhoudende solventen of VOS. Het is bijzonder geschikt voor het herstellen van kleine ondiepe oppervlakken: gaten, kuilen, kloven of grondverzakkingen, geulen, afdichtingen van palen of indicatiepanelen enz. AQUAROVA kan dankzij de uitzonderlijke kwaliteit worden gebruikt voor snelle herstellingen aan autowegen.

AQUAROVA heeft een uitstekende cohesie en de snelle hechting bij contact met water zorgt voor een aantal opmerkelijke voordelen :

- het verkeer kan supersnel worden hervat en is niet meer afhankelijk van tijd of warmte.
- Geen risico op scheuren omdat het product gelijkmatig en diep droogt.
- Aanwezigheid van water (regen, ijs, sneeuw) is geen probleem : in tegenstelling, want dit bevordert de grip en de hechting !

Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen op oppervlakken die vrij zijn van vuil of niet-klevende substanties (vet, stofophoping of andere deeltjes). Het gebruik van een borstel is voldoende. De grond of het gat mag wel vochtig blijven. Indien het gat heel diep is (> 6 cm) moet het tot de 4-5 laatste centimeters worden gevuld met grind of beton. Vul de holte zo gelijkmatig mogelijk met AQUAROVA en houdt hierbij rekening met de verdichting (vormt een kleine verhoging). Giet met behulp van een eenvoudige gieter of met een verstuiver gelijkmatig water over het volledige AQUAROVA-oppervlak. Reken minstens 10 g water per gebruikte kg AQUAROVA. Stamp het product snel aan (met een straatstamper, een voertuig of een ander licht verdichtingsstool) zodat het product niet te hard wordt. Het duurt ongeveer 15 tot 45 minuten voordat het product volledig is vastgehecht, afhankelijk van de weersomstandigheden. Reinig uw gereedschap met TAGOX.SID.

Verordeningen en Normen

NF T 30-049

Technisches Gegevens

GBRUIKSDOMEINEN

gemeenschappen, alle industrieën, de bouwsector, parkings (privaat, winkelcentra, bioscopen, ...), snelwegexploitanten, landbouwbedrijven, transportmaatschappijen, verenigingen, havens, dokken, loodsen enz..

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Waterig reactief - Hulpstoffen - Zand

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat : zwarte pasta
- Kleur : zwart
- Geur : zwak
- Korrelgrootte : 0-6
- Theoretisch verbruik : 18 kg/m² voor een dikte van 1 cm dus 108 kg/m² voor een dikte van max 6 cm.
- Weerstand tegen spoorvorming bij 60 °C na 30.000 passages: 7,9 % (getest volgens NF 12697-22).

AANBEVELINGEN

Vermijd rechtstreeks contact met de huid. Het product kan worden aangebracht op een vochtige zone maar mag bij de toepassing niet in een plas «drijven». Giet ook niet te veel water op het product om de kans op een glanseffect, wat het wegdek glad kan maken, te voorkomen (vooral van toepassing als de bodem

ondoorlatend is). Voor zeer diepe gaten (meer dan 6 cm) is het aanbevolen om het gat vooraf te vullen met beton of grind (10/12 mm), tot 4 cm onder het oppervlak.

AQUAROVA is geschikt voor gebruik in combinatie met ROVALIANT.

Wij raden dit product aan voor de contouren van de herstelling en voor kuiltjes waar zand in zit.

OPSLAG

In de ongeopende originele verpakking, afgeschermd tegen vocht, in een goed geventileerde ruimte die is beschermd tegen hoge temperatuurschommelingen. UGD: 6 maanden.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden) :

Niet geopend : 4 tot 6 maanden.

Geopend : 24 u tot 7 dagen.

ETIKETTERING

zonder

DROGEN

Klein oppervlak : onmiddellijk.

Groot oppervlak : 30 min wachten en langzaam verkeer toestaan. 2 uur wachten voor normaal verkeer.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

