



# BLACKFAST

Polyurethaanlijm met 2 componenten voor de herstelling en snelle assemblage van alle materialen

- **Maakt het mogelijk om te lijmen en materiaalverlies te compenseren.**
- **Universeel : plakt zeer stevig op de meeste materialen.**
- **Snel : werking van 1 tot 5 min, te gebruiken na 15 min.**
- **Doeltreffend: weerstand tegen schokken, trillingen en sterke tracties.**



# 4x

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ Bitube
- ✓ Boite 4 bitubes



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





# BLACKFAST



Polyurethaanlijm met 2 componenten voor de herstelling en snelle assemblage van alle materialen

- Maakt het mogelijk om te lijmen en materiaalverlies te compenseren.
- Universeel : plakt zeer stevig op de meeste materialen.
- Snel : werking van 1 tot 5 min, te gebruiken na 15 min.
- Doeltreffend: weerstand tegen schokken, trillingen en sterke tracties.

BLACKFAST is een polyurethaanlijm onder de vorm van eenspuit met 2 tubes, een voor de verharder (amberkleurig) en een voor de hars (zwart).

Aan te brengen in dikke lagen. Kan worden gebruikt om grote openingen in de dikte te compenseren. De vasthechting is perfect op alle soorten oppervlakken\* waaronder de metalen, glas, plastic stoffen (pvc, abs, polycarbonaat, plexiglas...), de elastomeren, hout, steen (graniet, marmer, leisteen...), beton, enz.

BLACKFAST maakt de reparatie van onderdelen zonder solderen en TIG-lassen mogelijk door te lijmen. Eens verhard is BLACKFAST zeer hard maar niet breekbaar hij vervormt niet. Hij kan dus worden

bewerkt : geschuurd, geperforeerd, doorboord na 30 minuten. Na 60 minuten overschilderbaar. Deze universele lijm wordt vooral aanbevolen om twee oppervlakken die zijn onderworpen aan stevige trillings- en schokspanningen snel samen te voegen.

Andere voorbeelden : herstellingen of vasthechtingen op voertuigen, verankering van machines, algemeen onderhoud in de industrie, reparatie van transportbanden, montage of bevestiging van verdeelkasten of verdeelborden, bevestiging van ramen en deuren, plakken van lijsten, bevestiging van onderdelen in keramiek of glas, herstelling van kleine lekkage of dichtingen in de loodgieterij, vervanging van pluggen voor kleine schroeven, enz

## Gebruiksaanwijzing

Bruikbaar : Binnen/Buiten. Altijd eerst schoonmaken, vlekken, vuil en roest op de betreffende oppervlakken verwijderen. Het schuren maakt een betere vasthechting op zeer gladde oppervlakken mogelijk. Het patroon in het pistool met twee drukknoppen plaatsen, daarna controleren of de twee bestanddelen er in dezelfde verhouding (1:1) uitkomen, daarna het menghulpstuk opklikken. De gemengde lijm op slechts een van de twee delen aanbrengen (enkelvoudig lijmen) en daarna de 2 oppervlakken tegen elkaar plaatsen door 1 tot 2 minuten een regelmatige druk te behouden. 15 tot 30 min. wachten voor terug in dienst te stellen. Na gebruik het hulpstuk verwijderen en de opening reinigen met een doek of reinigingspapier. Let erop dat de twee bestanddelen zich niet vermengen (risico op verstopping waardoor het patroon onbruikbaar wordt), vervolgens de dop terugplaatsen.

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, garages en automobielsector, onderhouds- en reparatiebedrijven, vaklui (timmermannen, loodgieters, verwarmingstechnici, elektriciens, slotenmakers, installateurs, metsers, tuinarchitecten, enz.), mechanische industrie, machinebouw, assemblageondernemingen, certificatie- en testondernemingen, gemeentelijke werkplaatsen, enz.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Totaal volume (hars+verharder) : 50 ml
- Type hars : polyurethaan.
- Verhard uitzicht : stevig hard zwart.
- Soortelijk gewicht : ongeveer 1120 kg/m<sup>3</sup>.
- Viscositeit : 860 mPa.s (hars) en 1000 mPa.s (verharder).
- Tractieweerstand : max. 265 kg/cm<sup>2</sup>.
- Weerstand tegen afschuiving op aluminium: max. 140 kg/cm<sup>2</sup>.

### AANBEVELINGEN

Rekening houdend met de vasthechtingssnelheid moet men het hulpstuk worden vervangen zodra het pistool langer dan 1 minuut niet wordt gebruikt.

\*Op pvc, eerst een test uitvoeren, mogelijk moet een grondlaag worden aangebracht. Het gebruik op PE, PP, teflon en silicone vermijden.

### OPSLAG

Altijd bewaren in de gesloten originele verpakking, bij voorkeur in een frisse en geventileerde ruimte. UGD : 12 maanden opgeslagen tussen 5 en 25 °C.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Gebruikstemperatuur : van -20 tot +120°C

Max speling : < enkele cm

### DROGEN

Vasthechtingsnelheid (20 °C) : van 1 tot 5 min

Terug in dienst stellen (20 °C) : na 30 min.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

