



FILTACUIVRE VRAC (PS 2365)

Smeerpasta met koper tegen vastlopen voor hoge temperaturen

- Montagepasta tegen vastlopen: beschermt tegen oxidatie van onderdelen.
- Grote weerstand tegen hoge temperaturen, tot 1100 °C.
- Weerstand tegen verschuiven.
- Versterkt met vast smeermiddel: koper (10 %).



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 6X1 KG
- ✓ Boite



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D. Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





FILTACUIVRE VRAC (PS 2365)



Smeerpasta met koper tegen vastlopen voor hoge temperaturen

- Verbetert de prestaties en de levensduur van mechanische apparaten die aan hoge temperaturen worden blootgesteld.
- Doeltreffend in statische omgevingen en bij de aanwezigheid van trillingen.
- Beschermst mechanische onderdelen tegen vastlopen, corrosie en vocht.
- Vergemakkelijkt de montage en demontage van onderdelen en samenstellingen.

FILTACUIVRE Vrac is een corrosiewerende pasta tegen vastlopen met hoge prestaties. De pasta beschikt over goede prestaties en een goed smeervermogen bij lage temperatuur en bij heel hoge temperaturen, waardoor bij alle temperaturen kan worden gewerkt.

FILTACUIVRE Vrac bestand tegen water, wassen en verschuiven, wat buitengebruik mogelijk maakt. Het product kan tegen koude. Het vaste smeermiddel biedt bescherming tegen contactcorrosie en voorkomt de vorming van corrosie en roest van thermische, atmosferische of chemische oorsprong.

FILTACUIVRE Vrac voorkomt de schokkende werking bij zware belastingen. Het product is niet oplosbaar in water.

De pasta **FILTACUIVRE Vrac** blijft zalfachtig tot 200 °C. Is bij de smering bestand tegen maximaal 300 °C. Voorbij het organisch deel zal het zich afbreken en alleen de koperdeeltjes overlaten die het vastlopen tot 1100 °C tegengaan. De demontage van onderdelen die na afkoeling bij zeer hoge temperaturen worden gebruikt, wordt vergemakkelijkt. De samenstelling is op basis van puur koper, wat de pasta geleidend maakt.

Verpakking: doos van 1 kg. Beschikbaar in spuitbus: FILTACUIVRE.

Gebruiksaanwijzing

Reinig eerst de te behandelen oppervlakken door kalkafzetting te verwijderen met een staalborstel en het oppervlak te ontvetten met NETFREIN of VIAMAX.SID

De onderdelen moeten in rust en onverwarmd zijn.

Het kan met een penseel of een spatel worden aangebracht op schone en droge oppervlakken.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Het kan in alle activiteitensectoren worden gebruikt: staalindustrie, mijnbouw, petrochemische industrie, metaalgieterijen, openbare werken, bouw, cementindustrie, transport, automobielsector ... om alle geschroefde aansluitingen die zouden kunnen vastlopen te smeren, alsook voederkettingen van ovens, kleppen, ventielen, branders, klepverbindingen van verwarmingsketels, flensmotoren, geleider met schijfremmen, uitlaatklemmen, bevestigingsklemmen, bouten, moeren, spullen, draaibouten, spieën, ontstekingsbougies, wielschroeven en -moeren, aansluiting van pijpleidingen, kettingen, assen, spullen, schijven ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Minerale olie:
 - Viscositeit bij 40 °C (NF T 60 100): 100-150 cSt
 - Vloeipunt (NF T 60 105): < -10 °C

- Koper
- Aard van de verdikking: lithiumzeep

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Type: pasta

Uitzicht: glad, stroperig

NLGI-graad: 1

Kleur: koper

KENMERK VAN DE PASTA:

Dichtheid bij 20 °C (NF T 06 007): 0,97-1,00

Doordringbaarheid bij 25 °C (NF T 60 132): 310-340

Druppelpunt (NF T 60 102): > 180 °C

Kopercorrosie: 1b

Gehalte aan vast smeermiddel: 10 %

KENMERK VAN DE PRESTATIES:

Gebruiksbereik: -20 °C/+1100 °C

Lasbelasting: > 500 kg

Test 4 kogels antislijtage 1 u-40 kg: < 0,5 mm

OPSLAG

In de originele gesloten verpakking, bewaar temperatuur: -10 °C tot +45 °C.

Uiterste gebruiksdatum: 24 maanden

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

