



MATORENE

Lithiumvet voor open delen (patroon en spuitbus)

- Uitzonderlijke grip zelfs in aanwezigheid van sterke middelpuntvliedende krachten.
- Optimaliseert de werking van mechanismen en vertraagt de slijtage.
- Beschermst behandelde delen van de omliggende corrosie.
- Vermindert de onderhouds- en exploitatiekosten.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT 12 SPIITBUSSEN
- ✓ KARTON 12X430 ML
- ✓ SPIITBUSSEN
- ✓ Cartouche



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





MATORENE



Lithiumvet voor open delen (patroon en spuitbus)

- Uitzonderlijke grip zelfs in aanwezigheid van sterke middelpuntvliedende krachten.
- Optimaliseert de werking van mechanismen en vertraagt de slijtage.
- Beschermde behandelde delen van de omliggende corrosie.
- Vermindert de onderhouds- en exploitatiekosten.

MATORENE is speciaal samengesteld met een complexe lithiumzeep voor de smering van tandwielen, kettingen en kabels die werken onder zware belasting of aan hoge snelheden. Past zich perfect aan aan vochtige omgevingen.

Geschikt voor het smeren van transportbanden, pompelpompen, automatische sproeiers, kranen, rolbruggen, oriëntatiekronen,

houtslijpmachines, vlakschaafmachines, liften, goederenliften, laad- en losmachines, auto-apparatuur, tandheugels, stoelrails

Verpakking: 650cc spuitbus - 400ml netto, 430ml patroon.

Gebruiksaanwijzing

Ontvet het te behandelen gedeelte met een oplosmiddel.

- Patroon : het patroon in het pistool plaatsen. Breng het aan in het midden van de tandwielen om een goedgespreiding te krijgen en overtollig product te voorkomen.
- Spuitbus : schud de spuitbus totdat de kogels volledig vrij zijn. De spuitbus is voorzien van een verdelermet spuittube om het product nauwkeurig te kunnen aanbrengen. Hou de spuitbus zo recht mogelijk tot ongeveer 15 cm van het te behandelen oppervlak. Spuit met korte drukken om een ongelijke en overtollige verdeling van het product te voorkomen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Alle industrieën, mechanische werkplaatsen, onderhouds- en reparatiediensten, bouw, automobiellindustrie, landbouwwerktuig, lucht- en zeevaartindustrie, cementovens, openbaar vervoer, watervoorziening, bouw, kabelbanen, liften, skiliften, enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Op basis van minerale en synthetische oliën, complexe lithiumzeep.
- Drijfgas voor spuitbussen: CO₂

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand (patroon) : glad, lopend vet (spuitbus) : viskeuze gel
- Kleur : groen
- Dichtheid bij 25 °C (patroon) : ~ 860 kg/m³ (spuitbus) : ~ 780 kg/m³

- Gebruikstemperatuur bij continu gebruik : -30 °C tot +180°C
- Druppelpunt (NFT 60 102) : 195°C
- Klasse NLGI : 2
- Slijtage 4 kogels (ASTM D 2266) : 0,60 mm
- Soldering 4 kogels (ASTM D 2596) : 3150 N
- Hoffmann-oxydatie (ASTM D 942) : < 2 psi

AANBEVELINGEN

- Contact vermijden met de huid en de ogen.
- Spuitbus : gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor elk gebruik van producten in een spuitbus

OPSLAG

Uit de buurt van warmtebronnen, zon en slechte weersomstandigheden houden. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

ETIKETTERING

Patroon (bulk) : Niet geklasseerd. Spuitbus : Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

