



PELASTRAL

Tijdelijke witte beschermfolie, gemakkelijk afpelbaar in spuitbus

- Voorkomt vuil, krassen en corrosieverschijnselen.
- Tijdelijke bescherming van niet-poreuze oppervlakken.
- Handig bij het opbergen en bewaren van te conserveren materiaal.
- Verwijdering van de beschermende film met de hand door eenvoudig af te pellen.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT12x500ml+pomp
- ✓ Aérosol 500ml



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





PELASTRAL



Tijdelijke witte beschermfolie, gemakkelijk afpelbaar in spuitbus

- Voorkomt vuil, krassen en corrosieverschijnselen.
- Tijdelijke bescherming van niet-poreuze oppervlakken.
- Handig bij het opbergen en bewaren van te conserveren materiaal.
- Verwijdering van de beschermende film met de hand door eenvoudig af te pellen.

PELASTRAL is een rubberachtige, siliconenvrije vernis die tijdelijke bescherming biedt aan niet-poreuze oppervlakken. Het laat een flexibele witte film achter op de te beschermen oppervlakken en droogt zeer snel.

PELASTRAL beschermt de ondergrond tegen vuil, krassen en corrosie door een barrièrewerking. Het heeft een zeer goede weerstand tegen water en chemicaliën. Door de aerosolpresentatie is het zeer gebruiksvriendelijk.

PELASTRAL kan worden gebruikt voor de bescherming van metalen en gepolijste oppervlakken tijdens fabricage, transport en opslag, of

voor de bescherming van fabricagegereedschap of matrijzen tijdens perioden van inactiviteit.

PELASTRAL komt ook in aanmerking voor de bescherming van spuitcabines en niet te schilderen oppervlakken tegen verfspatten, of voor het tijdelijk maskeren van objecten (verkeersborden).

PELASTRAL wordt tijdelijk gebruikt op niet-poreuze materialen die niet gevoelig zijn voor oplosmiddelen zoals metaal, glas, plastic en geverfde oppervlakken (niet aanbrengen op oppervlakken die zijn bedekt met verf die kan doordrenken met aromatische of keton-oplosmiddelen).

Gebruiksaanwijzing

Het te coaten oppervlak moet schoon en droog zijn, vrij van roest en vet. Verberg de omliggende gebieden die beschermd moeten worden.

- 1) Schud de spuitbus een paar seconden krachtig na het horen van de rinkelende bal. Houd de spuitbus verticaal.
- 2) Spuit een continue en homogene film op ongeveer 20 tot 25 cm van het te beschermen oppervlak in gekruiste lagen.
- 3) Het is beter om 2 of 3 dunne lagen aan te brengen in plaats van een enkele dikke laag om doorzakken te voorkomen.

Om de film gemakkelijk te kunnen afpellen, is het aan te raden deze dunne laagjes gekruist aan te brengen.

Een dikke laag die als eindresultaat wordt aangebracht, bevordert een betere scheiding van de film van de drager.

- 4) Keer na gebruik de spuitbus om en spuit totdat het gas vanzelf naar buiten komt. Reinig het mondstuk grondig na elk gebruik.
- 5) De film wordt verwijderd door eenvoudig af te pellen, zodat het oppervlak zijn oorspronkelijke uiterlijk terugkrijgt.

Een minimumdikte van 60 tot 80 µm droog wordt aanbevolen om de film gemakkelijk te kunnen afpellen.

Het is belangrijk om ongeveer een paar minuten (ongeveer 10 min) te wachten tussen het aanbrengen van opeenvolgende lagen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Alle industrieën: spuitcabines en tunnels, decoratiewerkplaatsen, metalen schrijnwerk, luchtvaart, scheepvaart, openbare werken, enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Vinylchloridecopolymeren
- Siliconenvrij

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: ondoorzichtig wit
- Geur: karakteristiek
- Dichtheid (bij 20 °C): <math>< 1000 \text{ kg} / \text{m}^3</math>

AANBEVELINGEN

Het is niet van toepassing op poreuze ondergronden zoals hout, steen, beton etc.

Voor ondergronden wordt een voorafgaande test op een gemaskeerd gebied aanbevolen gevoelig.

OPSLAG

2 jaar vanaf de fabricagedatum voor ongebruikte spuitbussen. Bewaren bij kamertemperatuur tussen 10 en 25 °C.

ETIKETTERING

Raadpleeg het productveiligheidsinformatieblad.

DROGEN

- Droogtijd (gegeven als indicatie, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de dikte van de film)
- Handdroog: 5 minuten
- Overschilderbaar: 10 minuten
- Afpelbaar: 30 minuten na het aanbrengen van de laatste laag.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

