



PINTONYL NF

Revêtement pelable pour protection temporaire

- **Protecteur** : préserve les surfaces exposées aux projections
- **Pelable** : forme un film épais et souple, facile à enlever à la main
- **Résistant** : insensible aux solvants, vapeurs acides et hydrocarbures
- **Economie circulaire** : contient de la résine PVB issue de pare-brise recyclés



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Seau 5 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Lecoq - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





PINTONYL NF



Revêtement pelable pour protection temporaire

- **Protecteur** : préserve les surfaces exposées aux projections
- **Pelable** : forme un film épais et souple, facile à enlever à la main
- **Résistant** : insensible aux solvants, vapeurs acides et hydrocarbures
- **Economie circulaire** : contient de la résine PVB issue de pare-brise recyclés

PINTONYL NF est un revêtement protecteur temporaire formulé à partir d'une résine PVB recyclée en phase aqueuse, issue de pare-brise et de vitrages de sécurité valorisés. Il forme un film plastique souple et épais qui protège efficacement les surfaces contre les projections de peinture, de vernis, de liquides, de gravillons et de poussières.

Particulièrement adapté à la protection des parois de cabines de pistelage et des tunnels de peinture, PINTONYL NF facilite leur entretien en limitant l'encrassement. Il permet également de masquer temporairement certaines zones sur des surfaces ou des pièces lors des opérations de pulvérisation, tout en évitant le recours aux papiers de protection et leurs contraintes d'utilisation.

Insensible à la plupart des solvants, son film résiste aux vapeurs acides ainsi qu'aux projections ou débordements accidentels d'hydrocarbures. Après utilisation, il se retire rapidement par simple arrachage manuel.

Neutre vis-à-vis des surfaces peintes et des alliages légers, PINTONYL NF protège également les supports contre les rayures, les chocs légers et les salissures. Il est particulièrement recommandé pour la protection temporaire des menuiseries métalliques, mosaïques et autres supports fragiles lors d'opérations de ravalement, de sablage ou de nettoyage de façades.

Mode d'utilisation

Agiter avant emploi. Appliquer pur et à froid sur un support propre et sec par trempage, à la brosse ou au pistolet type AIRLESS (buse 2 mm, pression 4 à 6 bars).

Il est recommandé de réaliser au moins deux couches d'applications, la deuxième étant appliquée dès que la première commence à sécher au toucher.

L'épaisseur du film humide sera au moins égale à 100µ pour les surfaces lisses, au moins 300µ pour les surfaces poreuses.

Laisser sécher au minimum 4 heures, le film est totalement sec 24h après application.

Nettoyage des outils : à l'eau chaude de préférence.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Toutes industries : cabines et tunnels de peintures, ateliers de décoration, menuiseries métalliques, aéronautique, marine, travaux publics, etc.

Principaux éléments de composition

- Dispersion aqueuse de dérivés vinyliques
- Agent conservateur
- Tensio-actifs émulsionnants
- Pigments minéraux opacifiants

Propriétés physico-chimiques typiques

- couleur : blanc
- Masse volumiques à 20°C : ~ 1040 kg/m³
- Viscosité à 20°C : ~ 16000 mPa.s
- Extrait sec : 41 % (masse)

Recommandations

- Pour les surfaces poreuses : appliquer une troisième couche. Chaque pore présentant un point d'accroche présentant un risque de rupture lors de la traction, procéder lentement lors du retrait du revêtement.

- L'addition excessive d'eau ou de tout autre diluant dans le produit avant l'utilisation peut altérer les performances du film de protection.

- Dans un environnement humide, le temps de séchage peut être plus long.

Stockage

- En récipients fermés, dans un endroit frais et bien ventilé à l'abri du gel et des intempéries.

- Remis à température ambiante, PINTONYL NF retrouve ses performances et son aspect d'origine.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Rendement

Rendement théorique : 0,52 kg/m²



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

