



RETHAX.SID

Monocomponent polyurethaan vloerbekleder

- **Bezit een goed dekkingsvermogen**
- **Biedt een uitstekende weerstand aan schuren, oliën en koolwaterstoffen**
- **Gemakkelijk aan te brengen op cement en beton**
- **Verbetert de esthetiek en vergemaklijkt het onderhoud**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 KG
- ✓ EMMER 5 KG



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





RETHAX.SID



Monocomponent polyurethaan vloerbekleder

- Bezit een goed dekkingsvermogen
- Biedt een uitstekende weerstand aan schuren, oliën en koolwaterstoffen
- Gemakkelijk aan te brengen op cement en beton
- Verbetert de esthetiek en vergemakkelijkt het onderhoud

RETHAX.SID is een monocomponent vloerbekleder, klaar voor gebruik en zeer gemakkelijk te implementeren.

Biedt een uitstekend weerstand in tijd, aan regelmatig wessen en aan agressieve chemische agenten zoals koolwaterstoffen, oliën, schuren, basis, detergenten en ontsmetmiddelen. Het kan direct worden aangebracht op het cement en beton zonder primer.

RETHAX.SID geeft aan de behandelde vloeren een glad en gesatineerd aspect, het voorkomt de vorming van stof en vergemakkelijkt het onderhoud van de gebouwen. Beschikbaar in 11 tinten zonder lood. Andere tinten beschikbaar onder omstandigheden.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding van betonnen oppervlakken, oud of nieuw :

- Nieuwe betonvloeren zijn minstens 28 dagen oud, zonder onverenigbaar toevoegingen en zonder alkalische vocht uitweten.
- Ontvetting met een alkalische ontvetter van het type VERIMAT 100
- Overvloedig spoelen met helder water
- Afbijten met een fosforzuuroplossing van het type TARTRAL.SID aan 5% in water
- Overvloedig spoelen met helder water tot verkrijging van een neutraal pH
- Volledig droging van het beton (minstens 24 uur)

Toepassing :

Op een beton, proper, stabiel, droog en vrij van vreemde elementen.

- 2 lagen RETHAX.SID aanbrengen tussen 200 en 300 g/m² per laag in functie van het aspect en porositeit van het oppervlak.
- Tussen de 2 toepassingen een minimum tijd van 12 uren en een maximum van 72 uren respecteren.
- Voor een eventuele verdunning en reiniging van de instrumenten, onze VERDUNNER P25 gebruiken.

RETHAX.SID IS ZEER GEVOELIG AAN ULTRAVIOLET STRALEN EN HET DAGLICHT, WAT EEN VERKLEURING VAN SOMMIGE TINTEN KAN TEWEEGBRENGEN.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Parkings, opslagplaatsen, vloeren van werkplaatsen, hangars, hall, enz

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Polyurethaan hars in solventfase
- Pigmenten

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat : zware vloeistof
- Dichtheid bij 20°C : ongeveer 1430kg/m³
- Flitspunt : 23°C
- Droog extract : 80%

AANBEVELINGEN

- Voor gebruik, homogeniseren met een mechanische menger
- De implementatie zal in overeenstemming zijn met de DTU 59.3 van kracht
- Nooit met andere produkten mengen, behalve de verdunner hierboven vermeld

OPSLAG

Steeds in gesloten, originele verpakking, beschermd tegen hitte, vonken of vlammen, vorst en weersomstandigheden

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

RENDEMENT

- Theoretisch verbruik : 5 tot 6 m²/kg per laag

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Kamertemperatuur : mini + 8°C maxi + 35°C
- Temperatuur van oppervlak : mini + 5°C maxi + 35°C
- Hygrometrie : maxi 80% relatieve vochtigheid.
- Oppervlakken niet condenserend => temperatuur = dauwpunt + 3°C mini.
- Praktische toepassingstijd : 2 uren

DROGEN

- Stofvrij : 2 uren
- Droog bij aanraking : 5 uren
- Bedekbaar : 12 uren mini
- Klaar voor verkeer : voetgangers 48 uren / voertuigen 7 dagen



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

