



REXOFIX

CHEMISCHE VERANKERINGSMORTEL MET HOGE WEERSTAND VOOR EEN SNELLE BEVESTIGING

- **Zeer snelle werking: klaar voor gebruik, gemakkelijk aan te brengen met een kitspuit.**
- **Maakt het mogelijk om zware voorwerpen te bevestigen als de klassieke pluggen niet volstaan.**
- **Snelle vasthechting in 5 min en bruikbaar na 20 min. (bij 20 °C).**
- **Zeer grote mechanische weerstand tegen tractie en afschuivingen.**



4x

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ Boite 4 cartouches
- ✓ Cartouche



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





REXOFIX



CHEMISCHE VERANKERINGSMORTEL MET HOGE WEERSTAND VOOR EEN SNELLE BEVESTIGING

• Zeer snelle werking: klaar voor gebruik, gemakkelijk aan te brengen met een kitspuit. • Maakt het mogelijk om zware voorwerpen te bevestigen als de klassieke pluggen niet volstaan. • Snelle vasthechting in 5 min en bruikbaar na 20 min. (bij 20 °C). • Zeer grote mechanische weerstand tegen tractie en afschuivingen.

REXOFIX is een chemische mortel met 2 componenten ZONDER STYREEN onder de vorm van een patroon. Hij is bedoeld om zeer zware belastingen definitief te bevestigen op steunen die niet voldoende garanties bieden (bijv.: holle muren) of als een gewone plug door het gewicht dreigt te worden losgerukt. REXOFIX maakt het mogelijk om ankerpunten zeer snel te «cementeren». Ook geschikt voor het verankeren van balken, draadstangen, schroeven, spijkers, betonwapening, enz. Zo is het mogelijk om de stevigheid van de bevestigingen van wandkuipen te garanderen (bijv.:

expansievat), poorten, steunhaken, machineframes, deurscharnieren, veiligheidskasten, luifels, afdaken, verlichting, bewakingscamera's, vaandelragers, uithangborden, veiligheidsroosters, openbare installaties, antennes enz. Bovendien is zijn mechanische weerstand groter dan die van beton en kan het product ook worden gebruikt om openingen, gaten en barsten te versterken of op te vullen. Tenslotte biedt REXOFIX een zeer grote weerstand tegen chemische producten en veroudering.

Gebruiksaanwijzing

Het patroon in het pistool plaatsen. Controleren of de afscheiding van de 2 componenten gelijk is vooraleer het menghulpstuk op te schroeven. Na het doorboren en ontstoffen van de holte (borstel, blaaspompje of stofzuiger), afhankelijk van het materiaal van de steun/muur : Massief materiaal : het gat tot 2/3 vullen met REXOFIX door te beginnen met de bodem tot het oppervlak, langzaam aanbrengen, daarna de ankerstaaf snel laten zakken door te draaien om de hars goed rond de trede te verspreiden. Hol materiaal : een aangepaste* zeef plaatsen, ze daarna goed vullen met REXOFIX voor de ankerstaaf in te voegen door te draaien als ze getrokken is. 15 tot 25 min. wachten voor de belasting (afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid van de steun).

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, interventie- en reparatiebedrijven, bouwvakkers (timmermannen, verwarmingstechnici, elektriciens, slotenmakers, installateurs, metselaars, tuinarchitecten...), industrie, gemeentelijke magazijnen, openbaar wegennet, hotelwezen in openlucht, installateurs en onderhoud van nutsvoorzieningen...

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Type hars : op basis van epoxy-acrylaat.- Geur : acrylgeur.- Kleur : helder grijs tot beige.- Dichtheid : ongeveer 1650 kg/m³.- UGD : 12 maanden te bewaren tussen 5 en 25 °C.- Vlampunt : > 61 °C.- Prestatievermogen : van 60 kg tot 600 kg.- Gebruikstemperatuur : van -30 tot +120 °C (maximaal 160 °C).- Maximale speling : tot enkele cm.- Gebruik : binnen/buiten.

AANBEVELINGEN

Aangezien de vasthechtingstijd kort is, is het noodzakelijk om het menghulpstuk te vervangen als het pistool enkele minuten niet wordt gebruikt.

OPSLAG

Altijd bewaren in de goed gesloten originele verpakking, bij voorkeur in verticale positie in een frisse en geventileerde ruimte tussen 5 en 25 °C

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

DROGEN

Vasthechtingssnelheid (20 °C) : 4 min. Terug in dienst stellen (20 °C) : 20 min.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

