REXOFIX

Mortier de scellement chimique haute résistance pour fixation rapide

- **Mise en oeuvre ultra rapide : prêt à l'emploi, s'applique facilement avec un pistolet à mastic.**
- **Permet de fixer des objets lourds quand les chevilles classiques ne suffisent plus.**
- **Prise rapide en 5 min et utilisable après 20 min (à 20 °C).**
- **Très bonne résistance mécanique à la traction et aux cisaillements.**

4x

Conditionnements au catalogue :
- ✓ Boite 4 cartouches
- ✓ Cartouche

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Lecointe - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be
www.sid.be

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
AGIR pour notre avenir

REXOFIX

Mortier de scellement chimique haute résistance pour fixation rapide

• Ultra rapide : prêt à l'emploi, s'applique facilement avec un pistolet à mastic. • Permet de fixer des objets lourds quand les chevilles classiques ne suffisent plus. • Prise rapide en 5 min et utilisable après 20 min (à 20 °C). • Très bonne résistance mécanique à la traction et aux cisaillements.

RÉXOFIX est un mortier de scellement chimique bi-composants SANS STYRÈNE qui se présente sous la forme d'une cartouche. Il est nécessaire pour fixer définitivement des charges très lourdes sur des supports qui n'offrent pas les garanties suffisantes (ex : murs à corps creux) ou lorsqu'une simple cheville risquerait d'être arrachée par le poids.

RÉXOFIX permet ainsi de "cimenter" très rapidement les points d'ancrage comme des extrémités de poutres, tiges filetées, vis, clous, reprises de fer (béton), etc. Il est ainsi possible de garantir la solidité des fixations de cuves murales (ex : ballon d'eau chaude), portails, crochets supports, bâtis machine, gonds de portes, armoires de sécurité, des stores bannes, auvents, éclairages, caméra de sécurité, porte drapeau, enseignes, grilles de sécurité, équipements publics, paraboles, etc.

De plus, sa résistance mécanique étant supérieure à celle du béton, il peut aussi servir à renforcer ou à combler des cavités, des trous, des fissures...

Enfin RÉXOFIX offre une très bonne résistance aux produits chimiques et au vieillissement.

Mode d'utilisation

Placer la cartouche dans le pistolet. Vérifier que l'expulsion des 2 composants est similaire avant de visser l'embout mélangeur.
Après avoir percé et dépoussiéré la cavité (brosse, soufflette ou aspirateur), en fonction du matériau du support/du mur :
Matériaux pleins : remplir le trou au 2/3 avec RÉXOFIX en commençant par le fond jusqu'à la surface en progressant par un lent retrait ; puis plonger rapidement la tige d'ancrage en tournant pour bien disperser la résine autour du pas.
Matériaux creux : placer un tamis*adapté, puis bien le remplir avec RÉXOFIX avant d'insérer la tige d'ancrage en tournant si elle est filetée.
Attendre 15 à 25 min avant de mettre sous charge (en fonction de la température et de l'humidité du support).

Données Techniques

Domaines d'utilisation
Services de maintenances, sociétés d'intervention et réparation, artisans BTP (menuisiers, plombiers, chauffagistes, électriciens, serruriers, installateurs, maçons, paysagistes...), industries, CTM (Centres Techniques Communaux), services de voirie, hôtellerie de plein air, installateurs et maintenance d'équipements publics...

Propriétés physico-chimiques typiques
Type de résine : à base d'époxy-acrylate
Senteur : odeur acrylique
Couleur : gris clair à beige
Masse volumique : environ 1650 kg/m3
DLU : 12 mois stocké entre 5 et 25 °C
Point éclair ` : > 61°C
Performance : de 60 kg à 600 kg
Températures d'utilisation : de - 30 à +120 °C (160 °C en pointe)
Jeu max. : jusqu'à quelques cm
Utilisation : intérieur/ extérieur

Recommandations
Le temps de prise étant rapide, sans sollicitation pendant quelques minutes, il est nécessaire de remplacer l'embout mélangeur.

Stockage
Toujours conserver dans l'emballage d'origine bien fermé de préférence en position verticale, dans un endroit frais et ventilé entre 5 et 25 °C

Etiquetage
Se référer à la fiche données de sécurité du produit

Séchage
Vitesse de prise (20 °C) : 4 min
Remise en service (20 °C) : 20 min

Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil: