



REXO PLUS

Reparatietroffel voor gebruik bij extreme kou

Extreem: presteert tot -20 °C

Express: weer bruikbaar binnen 2 uur

Veelzijdig: herstelt de meeste beschadigingen aan beton

Duurzaam: hoge weerstand tegen belasting



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

✓ 2X5KG+2 DURCISSEURS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





REXO PLUS



Reparatietroffel voor gebruik bij extreme kou

Extreem: presteert tot -20 °C

Express: weer bruikbaar binnen 2 uur

Veelzijdig: herstelt de meeste beschadigingen aan beton

Duurzaam: hoge weerstand tegen belasting

REXO PLUS is een hoogwaardige reparatiemortel in de vorm van een set op basis van kunsthars en minerale vulstoffen die zorgvuldig zijn geselecteerd vanwege hun uitstekende hardheid en zeer hoge druk- en slijtvastheid. Ontworpen voor werkzaamheden onder extreme omstandigheden, kan het worden aangebracht tot -20 °C, waardoor het de ideale oplossing is voor reparaties in de winter en voor werkzaamheden in koelcellen met temperaturen onder het vriespunt, zonder dat de installaties langdurig stilgelegd hoeven te worden. Het maakt een snelle heringebruikname mogelijk in slechts 2 uur, waardoor de stilstandtijd van de constructies tot een minimum wordt beperkt. REXO PLUS is veelzijdig en wordt met

name aanbevolen voor het herstellen van horizontale oppervlakken van beton en andere materialen cementgebonden oppervlakken: kuilen, plassen, afgebroken stukken, traptreden, bestrating, laadperrons, verkeerszones, logistieke platforms en vloeren van koelcellen (zowel positieve als negatieve temperaturen). Het product is eenvoudig aan te brengen met een troffel of een gladstrijkspaan en hecht uitstekend op ondergronden van cement, beton en afgeleide materialen. De hoge weerstand tegen mechanische belasting en slijtage garandeert duurzame reparaties, zelfs in zones met intensief verkeer, met name van palletwagens en heftrucks.

Gebruiksaanwijzing

Breng REXO PLUS aan op gezonde, stabiele, volledig droge ondergronden die vrij zijn van vreemde voorwerpen. De randen van de te repareren oppervlakken moeten recht zijn en een diepte van meer dan 5 mm hebben.

- Meng de toeslagstoffen (mortel) en de hars zorgvuldig. Mengverhouding mortelbasis/verharder: 100/40 (in gewichtseenheden).

- Aanbrengen met een troffel of een metalen troffel en zorgvuldig aanstampen om holtes te voorkomen.

- Niet verdunnen. Gebruik voor het reinigen van het gereedschap onze VERDUNNER P25.

Gebruik de primer niet bij temperaturen onder 5 °C, met name niet in een vriescel. Raadpleeg voor meer informatie de bijsluiters van de set.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Voedingsmiddelenindustrie (koelcellen), ambachtslieden en onderhoudsbedrijven

die tijdens koude periodes noodherstelwerkzaamheden moeten uitvoeren: overheidsinstellingen, bouw- en openbare werken, logistieke centra, winkels, winkelcentra, toeristische trekpleisters, openbare gebouwen, onderhoudsdiensten, onderaannemers, parkeergarages, herstelwerkzaamheden vóór het schilderen, enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

De set bestaat uit:

Deel A (mortelbasis, 4 kg): zand, pigmenten, met toevoeging van een organisch peroxide.

Deel B (hars, 2 x 800 g): acrylpolymeer opgelost in acryl- en methacrylesters.

Primer (200 g): ééncomponentproduct op basis van polyisocyaanathars opgelost in een ester.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk: mat

- Kleur: lichtgrijs

- Dichtheid bij 20 °C: 1 580 kg/m³ (mortelbasis)

: 940 kg/m³ (verharder)

- Drogestofgehalte van het mengsel: 100 %

- VOS-gehalte (Deel A):

5 g/L (Deel B): 10 g/L

(Primer): 510 g/L

AANBEVELINGEN

- Houd bij lage temperaturen altijd de gewichtsverhouding tussen toeslagstoffen en hars aan.

- Nooit mengen met andere producten.

- Niet roken.

- Vermijd elk contact met de huid en spatten in de ogen.

- Draag beschermende handschoenen.

- De dampen niet inademen.

OPSLAG

In de originele, altijd gesloten verpakking, beschermd tegen bevriezing, zonlicht en weersinvloeden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van elk van de componenten.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

