



ROVA.SID

GEBRUIKSKLARE BITUMINEUZE AFDEKLAAG VOOR DE HERSTELLING VAN HET WEGDEK

- Gebruiksvriendelijk.
- Kan manueel en koud worden gebruikt.
- Bestand tegen slijtage en slechte weersomstandigheden.
- Kan tijdens alle seizoenen worden gebruikt.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 30 KG
- ✓ EMMER 25 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





ROVA.SID



GEBRUIJKSKLARE BITUMINEUZE AFDEKLAAG VOOR DE HERSTELLING VAN HET WEGDEK

- Gebruiksvriendelijk.
- Kan manueel en koud worden gebruikt.
- Bestand tegen slijtage en slechte weersomstandigheden.
- Kan tijdens alle seizoenen worden gebruikt.

ROVA.SID is een koude afdeklaag van zeer hoge kwaliteit voor wegen, fabrieksruimtes, parkings, leveringsplaatsen, opslagplaatsen of parkeerplaatsen, bedoeld voor de herstelling van kleine oppervlakken zoals gaten, kuilen, putten of bodemverzakkingen.

Onze coating beschikt over een uitstekende cohesie; ze is ongevoelig voor water en hecht perfect op de meeste wegen waaraan ze een hoge weerstand verleent. Ze bestaat uit bitumeuze

bindmiddelen, kalksteenaggregaten en zorgvuldig geselecteerde en gekalibreerde zandsoorten. Ze is gebruiksvriendelijk en kan manueel worden aangestampt zonder zware apparatuur te moeten gebruiken.

ROVA.SID is beschikbaar in verschillende kleine verpakkingen, aangepast aan specifieke activiteiten en kan zowel in de zomer bij warm weer als in de winter bij vriesweer worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

- Het moet worden aangebracht op oppervlakken die vrij zijn van vuil of niet-hechtende substanties zoals slib, vet, stofophoping of diverse deeltjes. De ondergrond mag evenwel een beetje vochtig blijven.
- Als de holte vrij diep is (> 6 cm), moet ze na het reinigen tot de laatste 2 cm worden gevuld met grind of beton. Vul de holte vervolgens zo gelijkmatig mogelijk met ROVA.SID en stamp regelmatig aan om een constante dichtheid in dikte te verkrijgen. Bij een goede verdeling wordt rekening gehouden met extra verdichting en er moet dus een kleine bult zijn die door het verkeer zal worden aangedrukt. Laat drogen.
- In de zomer kan er zand over worden gestrooid om een te snelle droging van het oppervlak te voorkomen. In dat geval is er een blokkering van de afvoer van solventen in de diepere lagen, die verschillende dagen "zacht" kunnen blijven en gevoeliger blijven voor zwaar verkeer.
- De coating moet perfect droog zijn alvorens te worden onderworpen aan ponsing of grote tangentiële krachten.
- Bijna onmiddellijke heropening voor langzaam verkeer (<30 km / h). Gemiddelde droogtijd: 4h - Complete drogen na 48 uur.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Gemeenschappen, alle industrieën, openbare bouwwerven, DDE, parkings, havens, kaaien enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

ZWART:

- Bitumineus bindmiddel
- Hulpstoffen
- Zand

ROOD:

- Bitumineus bindmiddel
- Hulpstoffen
- Ferrioxide
- Porfirische granulaten

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

ZWART

- Fysieke staat : pasta : pasta
- Kleur : zwart : rood
- Deeltjes grootte verdeling : 0-4 : 0-6
- Theorisch verbruik : 24 kg/m² voor een dikte van 1 cm.

ROOD

- VOS gehalte : < 2,5 %

AANBEVELINGEN

- Voorkom direct contact met de huid.
- Gezien de diversiteit van wegbedekkingen is het aanbevolen om eerst een test uit te voeren alvorens een grote hoeveelheid aan te brengen.
- Om de levensduur van de reparatie te verlengen, in de volgende 48 uur voorkomen doorgang van vrachtwagens.
- In de winter, wanneer het product is opgeslagen bij temperaturen lager dan 5 ° C, wordt aanbevolen om de eerste uren in een ruimte bij 20 ° C zodat het opnieuw zijn flexibiliteit.

OPSLAG

In de originele verpakking, altijd gesloten, afgeschermd van vorst, overvloedige warmte, ontstekingsbronnen en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Zonder

DROGEN

Gemiddeld droog tijd : ongeveer 4 u

Volledige droogtijd : 48 u (afhankelijk van het klimaat, dikte, verdichting, enz)



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

