



SOLIDEX

Gesatineerde vloerbedekking voor binnen en buiten mono-component in vloeistoffase

- **Gemakkelijk aan te brengen, droogt snel: bedekbaar na 4 uur !**
- **Laag VOS-gehalte.**
- **Geurloos.**
- **Goede weerstand tegen schokken en slijtvast, zowel binnen als buiten.**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 KG
- ✓ EMMER 5 KG



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
 S.I.D Benelux sa-nv
 Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
 Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





SOLIDEX



Gesatineerde vloerbedekking voor binnen en buiten mono-component in vloeistoffase

- Gemakkelijk aan te brengen, droogt snel: bedekbaar na 4 uur !
- Laag VOS-gehalte.
- Geurloos.
- Goede weerstand tegen schokken en slijtvast, zowel binnen als buiten.

SOLIDEX is een stevige eencomponentshars met acryl, zelfverlechtendbij emulsie. Het wordt vooral aanbevolen voor poreuze gestabiliseerde oppervlakken in beton, cement of bitumen zoals garages, hallen, kelders, magazijnen, op-slagplaatsen (binnen en buiten), zones voor afvalophaling, kleedruimtes, balkons, patio's, terrassen, loggia's, gecementeerde voetpaden, parkings, trappen, wegen, bankjes en openbare voorzieningen enz.

SOLIDEX is gemakkelijk aan te brengen omdat de zeer fijne structuur zorgt voor een goede hechting zonder dat het product moet worden verdund, zelfs niet voor de eerste laag.

SOLIDEX is vrijwel geurloos en het gereedschap kan worden gereinigd met water, wat het gebruiksgemak verhoogt. Eenmaal de film droog is, is hij goed bestand tegen water, chemische agressies, slijtage, UV-stralen en slechte weersomstandigheden, zonder te vergelen.

SOLIDEX kan ook worden gebruikt voor het realiseren van een slijpvaste bekleding; in dit geval is het mogelijk om specifieke aggregaten toe te voegen.

Gebruiksaanwijzing

Op zuivere oppervlakken, van beton of cement, perfect afgestoft, droog en vrij van oliën of vetten, met een goede poreusheid van de ondergrond om de hechting te bevorderen. Het product wordt aangebracht met een rol, borstel of een penseel; afhankelijk van de poreusheid zijn er twee tot drie lagen nodig. SOLIDEX is gebruiksklaar (het product homogeniseren alvorens het toe te passen). We raden aan om het gereedschap onmiddellijk na gebruik te reinigen met water.

Verordeningen en Normen

AFNOR-CLASSIFICATIE: familie I - Klasse 7b2

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Mechanische werkplaatsen, beheerders van private parkings, HORECA (Hotel, Restaurant, Café, Club), collectiviteiten, overheden, alle industrieën, ambachten, winkels, industriële onderaannemers en collectiviteiten, verenigingen, scholen, ziekenhuiscentra, de bouwsector enz.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect : gesatineerde afwerking
- Spiegelglans : 50 - 60 %
- Soortelijk gewicht : tussen 1030 en 1200 kg/m³
- Dikte van de folie (200 g): 50 µm
- Vlampunt : > 100 °C- VOS : 20 kg/cm²

AANBEVELINGEN

voor gebruik de labels en productinformatie lezen. Op een glad of lang geleden geverfd oppervlak is er een voorafgaande hechtingstest vereist. De ondergrond moet droog, ontvet en zuiver zijn. De film ondersteunt zonder problemen intens voetgangersverkeer maar ondersteunt alleen licht verkeer van voertuigen. Niet reinigen met solventen, zuren of geconcentreerde basen. Op een slecht hechtende ondergrond of met grote mechanische spanning, is het aanbevolen om eerst een hechtende primer aan te brengen.

OPSLAG

in de hermetisch afgesloten originele verpakking, afgeschermd van vorst en warmtebronnen, in een goed geventileerde ruimte tussen 10 en 30 °C. OUGD : 1 jaar.

ETIKETTERING

Zonder

RENDEMENT

Theoretisch verbruik: van 3 tot 5 m²/kg en per laag in functie van de poreusheid.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Omgevingstemperatuur: min. + 10 °C en max: + 30 °C
- Luchtvochtigheid (relatieve vochtigheid): max. 85 % en de oppervlakken mogen niet condenseren (dit wil zeggen minstens 3 °C onder het dauwpunt).

DROGEN

- Droogtijd (bij 20 °C met 60 % relatieve vochtigheid):
- Stofdroog: 30 min.
- Bedekbaar: min. 4 uur en max. 8 dagen. Daarna is lichtjes gladschuren aanbevolen.
- Waterbestendigheid (lichte regen, spatten, ...) : vanaf 2 uur na het aanbrengen.
- Hervatten van het verkeer (licht): na min. 24 uur.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

